



Műszaki adatlap



7016 Fehér Pergola Fafesték

Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 1 l, 2.5 l

Fényesség: selyemfényű

Alkalmazás: A 7016 Fehér Pergola Fafesték kimondottan a kültéri faszerkezetek tartós időjárásálló védelmét szolgáló festék, mely jelentős izoláló hatással rendelkezik. 120 mikron száraz rétegvastagság (2-3 nedves réteg) felett nagymértékben meggátolja, megszünteti a cersav által előidézett elszíneződést. Kiváltképp alkalmas a korábban lazúrozott, pácolt fafelületek fedőfestésére. Dekoratív, a natúr fa struktúráját meghagyva kiemeli a fa természetes szépségét. Fedőfestékként rendkívül jól tapad régi, megkopott, festett felületeken is. A festék könnyen felhordható, sűrű állagú, cseppmentesen eldolgozható. 7016 Pergola Fafestéket felhasználhatjuk, pergolák, zsalugáterek, játszótérek, kerítések, széldeszák/stablondeszkák valamint faházak, stégek, teraszburkolatok, méhkaptárak és mindenfajta kül- és beltéri fa használati tárgyak fedő festésére. A 7016 Pergola fafesték fehér színben, használható beltéri bútorok, lambériák és falfelületek izoláló festékeként is, és alapozóként is (tannin, nikotin, enyhe korom szennyeződés, víz beázás, stb.). Könnyen átfesthető vizes bázisú fedőfestékekkel.

Minőségi jellemzők:

Teljes száradási idő	4 óra
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Javasolt rétegvastagság	120 mikron száraz rétegvastagság

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. Festett felületeket festés előtt csiszolással érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre ráakodott szennyeződések zsírosak, azokat a csiszoló csak elmaszatolja, de el nem távolítja). Natúr fafelületeket csiszoljuk meg, majd portalanítsuk, majd alapozását 1:2 arányban vízzel hígított 7016 Pergola Fafesték felhasználásával, intenzív nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezzük el.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! 7016 Pergola Fafestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre hordjuk fel két-három rétegben ecsettel, hengerrel. Záróalapozóként használva 2 réteg felhordása javasolt 120 mikron száraz rétegvastagságban ~ 2,5dl/m² anyagmennyiség felhordása szükséges. A festékrétegek felvitele között legalább 2-4 óra száradási időt kell biztosítani. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges, de lehetséges, maximum 5-10% víz hozzáadásával. Felhívjuk



Műszaki adatlap



7016 Fehér Pergola Fafesték

figyelmét, hogy festékünk sok kötőanyagot és kevés töltőanyagot tartalmaz, így nagyon vékony rétegben is felhordható. Figyeljünk arra, hogy a kiszámolt festékmennyiség felkerüljön a felületre, mert így lesz tartós a bevonat. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le, és olvassa el a Műszaki- és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: Víz, kötőanyag, töltőanyag, pigmentek, adalékanyagok.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Alapozás: 1:2 arányban vízzel hígított 7016 Pergola Fafesték felhasználásával

Szerszámtisztítás közvetlen használat után Vízzel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.