



Műszaki adatlap



VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK ILLATOSÍTOTT

Termék: Felhasználásra kész, diszperziós jellegű matt, penészgátló beltéri falfesték.

Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 2.5 l, 5 l

Tulajdonságok: Tisztítható, fürdőszobába, konyhába, erős igénybevételhez is ajánljuk.

Fényesség: matt

Kiadósság: 5-6 m² /liter kétrétegben, glettelt minőségű felület esetén

Alkalmazás: A VALMOR Penészgátló Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, speciális receptúrával rendelkező festék, mely gátolja a falpenész kialakulását. A festék bevonat vízpára- és légáteresztő tulajdonsága, valamint tisztíthatósága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására. Nagy igénybevételnek kitett helységek festésére is ajánlott (óvoda, iskola, stb.) A fehérlevendula illatának nyugtató hatása a festékréteg száradása után is hosszan élvezhető.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,45-1,55 g/cm ³
pH érték	8,0-9,0
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	25000-30000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 55 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra (a levegő magas páratartalma a száradási időt meghosszabbíthatja) *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen fehér matt
Kiadósság	5-6 m ² /liter kétrétegben, glettelt minőségű felület esetén

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és



Műszaki adatlap



VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK ILLATOSÍTOTT

Szigetelőfestékekkel. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat mossuk le és ha szükséges száradás után a foltot enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen távolítsuk el. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük töltsse le a „Műszaki- és Biztonsági adatlapokat” a www.festekbazis.hu oldalról.

Felhordás: ecset, henger

Összetétel: Víz, töltőanyag, pigment, kötőanyag, adalékok

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel (A színtartósságról kérje szaktanácsadója segítségét!)

Tárolási garanciális idő: 18 hónap

Csomagolás: 2,5 l, 5 literes műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/a 30 g/l. , Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a



Műszaki adatlap

VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK
ILLATOSÍTOTT



gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.