



PRISMA TECH ANTI RUST

91058,91059

Termékleírás:

Tartósan védi a fémfelületeket a rozsdá ellen. Az első réteg száradása után az eredeti színre festhető. A benne található akrilgyanták időjárás-állóságot biztosítanak bel- és kültéren.

Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szín	keresse a színlistában
szag	oldószer szag
sűrűség 20°C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20°C-on	4,0 +/- 0,5 Bar
nyomás 50°C-on	8,0 +/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C

viszkozitása Ford Cup 4	11,4"
hengerben maradása	21,5%
részecskeméret a grindométerben	0-tól 2 Micronig
fényességi szint	25-től 30 fényességi fokig
vastagsága egyszeri keresztfújással	13 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	35 mikron
hőállósága	100-120 °C

Száradási idő:

porszáraz	10 perc
érintésbiztos	20 perc
teljes kikeményedés	24 óra

Cikkszám/RAL szám

Cikkszám	RAL szám
91058	szürke
91059	vörösarna

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kültéren, ha nem szélcsendes helyen végezzük a felhordást, a 25-30 cm-t 15 cm-re szükséges csökkenteni. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs

szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.

Alkategória: Speciális felületek

COV értékhatár: 840 g/liter

Max. tényleges tartalom: 640g /liter