



PRISMA COLOR RAL M

91324, 91005, 91325, 91326, 91327, 91029, 91013, 91004, 91003, 91328

Termékleírás:

Gyorsan száradó szintelen akrillakk különböző RAL színekben. Magas fedőképességgel és fényhatással barkácsolók és szakemberek számára kül- és beltéren egyaránt, számtalan felhasználási lehetőséggel. A lakk nem sárgul. Megfelelő alapozással optimális eredményt érünk el. Automatikus szeleptisztítás. Alkalmas fémhez, fához, üveghez, kőhöz, kartonhoz és sokféle műanyaghoz. **Nem alkalmas hungarocellhez.** Gyermekbiztos sapka. Minden termék ólommentes pigmentekkel töltött és nem tartalmaz klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC).

Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szín	keresse a színlistában
szag	oldószer szag
sűrűség 20°C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20°C-on	4,0 +/- 0,5 Bar

nyomás 50°C-on	8,0+/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C
viszkozitása ford Cup 4	11''-tól 12,5''-ig
hengerben maradása	12%-tól 23,8%-ig
részecskeméret a grindométerben	0-tól 2 mikronig
fényességi szint	5-től 10 fényességi fokig
vastagsága egyszeri keresztfújással	11 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	32 mikron
hőállósága	100-120 °C

Száradási idő:

porszáraz	10 perc
érintésbiztos	20 perc
teljes kikeményedés	24 óra

Cikkszám/szín

Cikkszám	Szín	RAL szám
91324	repcesárga matt	1021M
91005	tűzpiros matt	3000M
91325	enciánkék matt	5010M
91326	mohazöld matt	6005M
91327	ezüstszürke matt	7001M
91029	szépiabarna matt	8014M
91013	krém matt	9001M
91004	fekete matt	9005M
91003	fehér matt	9010M
91328	forgalmi fehér matt	9016M

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kültéren, ha nem szélcsendes helyen végezzük a felhordást, a 25-30 cm-t 15 cm-re szükséges csökkenteni. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.

Alkategória: Speciális felületek

COV értékhatár: 840 g/liter

Max. tényleges tartalom: 640g /liter