



PRISMA EFFECT ANTIK

91120, 91121, 91122

Termékleírás:

Extra sűrű akrilfesték, ideális vasfelületek kezelésére. Alkalmas új és az időjárási hatások által már részben megtámadt felületekre. A benne található speciális korrózióvédelem kiváló hosszú távú védelmet nyújt, matt megjelenése pedig megfelel az öregített vas felületének. Ideális kapukhoz, előtetőkhöz, vastartalmú csövekhez, állványzatokhoz, ereszcatornákhoz és ajtókhöz. Az ipari szektor részére is ajánlott praktikus használata és jó korrózióvédelme miatt. Egy 400 ml-es doboz 1,5-2 m² területet fed le, az alapon lévő festék színétől függően.

Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szín	keresse a színlistában
szag	oldószer szag
sűrűség 20°C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20°C-on	4,0 +/- 0,5 Bar
nyomás 50°C-on	8,0 +/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C

viszkozitása ford Cup 4	12
hengerben maradása	19-től 22,2%-ig
részecskeméret a grindométerben	8-tól 23 mikronig
fényességi szint	7-től 45 fényességi fokig
vastagsága egyszeri keresztfújással	25 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	50-től 60 mikronig
hőállósága	100-130 °C

Száradási idő:

porszár	10 perc
érintésbiztos	20 perc
teljes kikeményedés	24 óra

Cikkszám/RAL szám

Cikkszám	RAL szám
91120	fekete
91121	grafitszürke
91122	ezüstszürke

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kültéren, ha nem szélcsendes helyen végezzük a felhordást, a 25-30 cm-t 15 cm-re szükséges csökkenteni. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs

szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.

Alkategória: Speciális felületek

COV értékhatár: 840 g/liter

Max. tényleges tartalom: 640g /liter