



PRISMA TECH HEAT

91072, 91073

Termékleírás:

Speciális szilikon festék nagy hőállósággal. Alkalmas kipufogócsövekhez, könyökidomokhoz, autóhűtőkhöz, háztartási radiátorokhoz, kéményekhez, fűtésekhez és kályhákhoz. A festék 600°C-ig hőálló, csúcsértékekkel 800°C-ig.

A felhasználás módja:

A festéket legalább 2 napig passzíválni kell. A harmadik napon a tárgyat fokozatosan 300°-os hőmérsékletre kell melegíteni, hogy a festék véglegesen stabilizálódjon. A folyamat után a tárgyat a kívánt hőmérsékletre lehet égetni.

FIGYELEM: A termék szobahőmérsékleten (kb. 20°C) félig fényes. A festék speciális fedésének elérése érdekében a terméket mindig üzemi hőmérsékletre kell melegíteni. Egy 400 ml-es doboz 1,5-2 m² területet fed le az alapon lévő festék színétől függően.

Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szín	keresse a színlistában
szag	oldószer szag
sűrűség 20°C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20°C-on	4,0 +/- 0,5 Bar
nyomás 50°C-on	8,0 +/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C
viszkozitása Ford Cup 4	10,8"-tól 11"-ig
hengerben maradása	16,8%-tól 21%-ig
részecskeméret a grindométerben	0-tól 2 mikronig
fényességi szint	8-tól 85 fényességi fokig
vastagsága egyszeri keresztfújással	11 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	30 mikron
hőállósága	600-800 °C

Száradási idő:

porszárás 10 perc

érintésbiztos 20 perc

teljes kikeményedés 24 óra

Cikkszám/RAL szám

Cikkszám	Szín
91072	ezüst
91073	fekete

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kültéren, ha nem szélcsendes helyen végezzük a felhordást, a 25-30 cm-t 15 cm-re szükséges csökkenteni. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.

Alkategória: Speciális felületek

COV értékhatár: 840 g/liter

Max. tényleges tartalom: 640g /liter