

## MAGNAT PRIMER

STABILIZÁLJA A FELÜLETET

### TERMÉKLEÍRÁS



- Javítja a fedőfestékek fedését
- Kiegyenlíti a felület tökéletlenségét
- Biztosítja a fedőfestékek kiváló tapadását

A MAGNAT PRIMER olyan termék, amely stabilizálja a festett alapfelületet és kiegyenlíti a tökéletlenségeit, ezáltal megnövelve a fedőfestékek bevonatának a tartósságát, ill. a kiadósságát.

### ALKALMAZÁS

A festék a cement, cement-mész, gipsz, fa, fa eredetű alapfelületeknek, valamint lakó-, iroda- és közösségi helyiségekben használt beltéri üvegszálazás tapétáknak az első, egyszeri, alapozó festéséhez javasolt. Különösen javasolt a gipszkarton lemezekhez, a MAGNAT CERAMIC kerámiafestékek alá, valamint a sötét intenzív színeknek világos színre való átfestéséhez.

### FELHASZNÁLÁSI MÓD

#### Alapfelület előkészítése:

Az alapfelületnek száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie.

A friss cement-mész vakolatok 3-4 hetes kondicionálás után festhetők, a gipszvakolatok 2 hét után. A gipszkarton lemezek közötti száraz fugákat át kell csiszolni dörzspapírral vagy hálóval, utána portalanítani. Az emulziós festékek régi, az alapfelülethez rosszul tapadó bevonatait el kell távolítani, ha erősen tapadnak, át kell mosni enyhén tisztítószeres vízzel, leöblíteni és hagyni megszáradni. Az erősen nedvszívó, lazán kötött, porladó és elmeszesedett felületeket (azaz: kézzel való dörzsölésnél látható pornyomokat hagynak) le kell festeni diszperziós mélyalapozóval. A mélyalapozóval helyesen lefestett alapfelületnek mattnak kell lennie. Az alapfelület egyenetlenségeit glettel kell kisimítani, a repedéseket és hiányokat glettel kell kiegészíteni.

#### Termék előkészítése:

Lehetséges a termék összesűrűsödése, amely megszűnik max. 5% víz hozzáadásával és alapos keverés után.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT PRIMER

A festéket alaposan fel kell keverni.

Az ecsettel vagy hengerrel való festés esetén a hígítás nem javasolt.

A festékhez nem adható titánfehér, mész, illetve kréta.

### Festés:

Beltérekben festeni +10 °C fölötti környezeti és felületi hőmérsékleten lehet.

A festéket egy rétegben kell felvinni.

A fedőfestékek 2-4 óra után vihetők fel.

A hidrodinamikus szórással történő festés esetén, a megfelelő viszkozitás elérése érdekében a festék 5 - 10% víz hozzáadásával hígítható.

A festési eszközöket a munkálatok befejezte után vízzel kell elmosni.

### EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

Fényesség PN EN 13300 szerint	mély matt	
Viszkozitás Brookfield RVT, 20°C, min	[mPas]	5000
Dörzsölésállóság:		
PN EN 13300 szerint	2. osztály	
PN-C-81914:2002 szerint	I. típus	
Bevonat száradási ideje 23±2°C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalomnál 3. fokozat, legfeljebb	[h]	3

\* a Graco cég modell 395 ST PRO berendezésekkel végzett szórás

### FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

Gyártás időpontjától számított 48 hónap

### KIADÓSSÁG

Egy rétegű festésnél 12 m<sup>2</sup>/l -ig. Az alapfelület szívóképességétől függ.

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

www.magnatfestek.hu

## MAGNAT PRIMER

### SZÍNEK

fehér

### VOC

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek): EU határérték erre a termékre (A/g/WB): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

### SZABVÁNYOK ÉS BIZONYLATOK

PN-C-81914:2002 szabvány szerint, I. típus - nedvesen súrolásnak ellenálló festék

### MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

#### Termék előkészítése:

EUH208: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: C(M)IT/MIT (3:1).

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

#### GYÁRTÓ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

#### FORGALMAZÓ:

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

#### INFÓVONAL:

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)

## MAGNAT PRIMER

### FIGYELEM!

A technikai adatlapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi kiadások során, a felhasználók e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.

**GYÁRTÓ:**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  
Al. Jana Pawła II 23, 00854 Warszawa

**FORGALMAZÓ:**

Poli-Farbe Vegyipari Kft.  
6235 Bócsa, III. kerület 2.

**INFÓVONAL:**

+36 (78) 453 133 (a kapcsolat díja  
a szolgáltató tarifája szerint)

[www.magnatfestek.hu](http://www.magnatfestek.hu)