



Műszaki adatlap

VALMOR KŐBALZSAM



Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, bel- és kültéri felhasználású selyemfényű kőbalzsam.

Színválaszték: színtelen

Kiszerelés: 1 l, 4 l, 8 l

Tulajdonságok: Univerzális, lépésálló, fagyálló, színélénkítő, vízlepergető.

Fényesség: selyem-matt

Kiadósság: 6-10 m² /liter egy rétegben felülettől függően

Alkalmazás: A VALMOR Kőbalzsam alkalmas kül-, és beltérben természetes kövek, téglák, cserép, díszkő, mészkő járó-, és falfelületek impregnálására. Színtelen, vagy fallazúrként használva, színes, rugalmas védőbevonat képzésére használhatjuk. Használatával meggátolhatjuk a nedvesség és a szennyezőanyagok bejutását a felület pórusaiba, így megvédhetjük a burkolatokat a mindennapok hatásaitól. A kőbalzsam színtelen, (de színezhető) a kezelt felületnek színélénkítő, „nedves” hatást kölcsönöz és kiemeli annak természetes szépségét. A termék kültéri használatával megvédhetjük a kezelt felületeket a fagyáskároktól, így megnövelhetjük az élettartamukat. A termék vízszigetelés pótlására, helyettesítésére nem alkalmas, víznyomás esetén használata nem javasolt. A VALMOR Kőbalzsammal, impregnálószerként használva, nedvszívó felületeken selyemmatt, védőbevonatként selyemfényű bevonat képezhető. A szennyeződés nehezen tapad meg a felületén és általános háztartási tisztítószerekkel könnyen tisztántartható. Bevonatként történő felhasználását javasoljuk a konyhai falfelületeknél, előszobák, lépcsőházak, villanykapcsolók környékén.

Minőségi jellemzők:

Külső	színtelen homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,0-1,1 g/cm ³
pH érték	8,0-8,5
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1-2 réteg
Kiadósság	6-10 m ² /liter egy rétegben felülettől függően

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A fogadófelületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros



Műszaki adatlap

VALMOR KŐBALZSAM



szennyeződések tisztítsuk le lúgos mosószer használásával! A salétromsók (vízkő, ásványi sók) eltávolításához használjon híg sav oldatot. Régi, erősen igénybevett, szennyezett felület tisztítása nagy nyomású vízszugárral, esetleg gőzborotvával történhet. A kezelni kívánt felület légszáraz állapota nem követelmény, a készítmény nedves, de még szívóképes felületre is felhordható. Alapos tisztítása után próbafestést végezzünk, mert a különböző felületekből (fugákból) ásványi sók oldódhatnak ki és opálossá tehetik a kőbalzsamot.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A kezelendő részeket ecsettel, hengerrel, vagy kefével festhetjük. Hígítani szükség esetén, a felület nedvszívó képességének megfelelően maximum 1:1 víz hozzáadásával lehet. Impregnálószerként alaposan dolgozzuk be azt a kezelendő felületbe mindaddig, míg a nedvszívóképessége megszűnik, a felesleget töröljük le, hogy ne képezzen filmréteget. Bevonat képzés esetén nem kell hígítani az anyagot egyenletesen, egy vagy két vékony rétegben vigyük fel a felületre. Járófelület esetén, csak nedvszívó felületeket impregnáljunk. Igénybevétel intenzitásától függően pótolni kell a kopást. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: víz, emulzió, adalékanyagok

Színezés: pasztellszínekre, gépi és kézi kötőanyag nélküli pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/h 30 g/l. , Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap).

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok,



Műszaki adatlap

VALMOR KŐBALZSAM



amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.